

LENGA

Denominación

Científica: *Nocthofagus pumilio* Kras

Española: Lengua. Cerezo de Chile

Procedencia



Descripción de la madera

- Albura: Blanco rosada
- Duramen: Amarillo rosado
- Fibra: Derecha
- Grano: Fino


Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad 540 kg/m³. Madera semiligera
- Estabilidad dimensional
 - Coeficiente de contracción volumétrico 0,42 % madera estable
 - Relación entre contracciones 2,1% tendencia a atear



- Dureza (Chalais-Meudon) 3,2 madera semidura

Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática
820 kg/cm²

Módulo de elasticidad
98.000 kg/cm²



Resistencia a la compresión
480 kg/cm²



Durabilidad: Hongos: Poco durable a sensible

Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Mecanización

- Aserrado: Fácil, sin problemas
- Secado: Lento. Riesgo de atejado
- Cepillado y demás operaciones: Sin problemas
- Encolado: Fácil.
- Clavado y atornillado: Fácil a regular.
- Acabado: Fácil.

Aplicaciones

Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados y muebles curvados
Carpintería de huecos y revestimientos, interior : Puertas, tarima, frisos, molduras, rodapiés.
Chapas decorativas.